GARWARE
HI-TECH FILMS

Datos Técnicos

Nombre del Producto SAFE 4 MIL 20

1	% Luz Visible Transmitida	17 ±3
2	% Luz Visible Reflejada Exterior	54
3	% Luz Visible Reflejada Interior	54
4	% Energía Solar Transmitida	12
5	% Energía Solar Reflejada	47
6	% Energía Solar Absorbida	41
7	% UV Transmitida	<1
8	% Energía Solar Total Rechazada	78
9	Coeficiente de Sombra	0,26
10	Factor Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coeficient)	0,60
11	% Reducción del Brillo	81

Nota: Los datos de rendimiento reportados en esta página fueron ensayados en DSET Lab y MATRIX Lab, bajo normas ASHRAE, ASTM y AIMCAL en EE. UU. Todos los valores están aplicados sobre vidrio de 1/8 de pulgada (3 mm). Los ensayos son representativos de muestras reales del producto y pueden variar de un lote a otro.